



Kendetegn ved naturlig patinering

---

HÅRDTTRÆSTERRASSE OG MODIFICERET TERRASSE

# Kendetegn ved naturlig patinering

Hvad kan du forvente af din træterrasse?

Altså udover et stemningsgivende og varmt underlag til dine udestunder... Læs mere om det lige her. For ligesom ved andre materialer, vil udeomgivelserne sætte sine spor og arbejde med din terrasse. Her er lidt om hvad der kan ske, og hvordan du kan afhjælpe processerne - hvis du ønsker det.

Kendetegn	Forekomst	Behandling
Farveforskelle	Alle træsorter. <i>Forskellige farvenuancer vil forekomme uanset træsort. Thermo behandlede brædder er de mest farvehomogene.</i>	Tid og pigmenteret olie. <i>Med tiden patinerer alt træ i grålige toner. Farvenuancerne kan oprfriskes og til dels styres ved oliering.</i>
Modvækst	Ses typisk ved Cumaru. Kan dog også forekomme ved andre træsorter. <i>Modvækst er træets fibrer, der vender i hver sin retning, og dermed rejser fibrene sig.</i>	Slibning. <i>Slibning kan som regel afhjælpe de strittende fibre, modvæksten kan give. Efter behandling vil forekomsten mindskes. Slib hele terrassen for at bevare et homogent udtryk.</i>
Fiberrejsning	Alle træsorter. <i>Fiberrejsning forekommer oftest ved opfugtning af træet.</i>	Slibning og oliering. <i>Vedligehold ved slibning og oliering vil mindske fiberrejsning og kan give en silkeblød terrasse. Slib og olier hele terrassen.</i>
Vindridser, svindrevner	Alle træsorter. <i>Vindridser forekommer i træets vækst og vil være mere eller mindre synlige. Svindrevner sker, når træet udtørres.</i>	Oliering. <i>Hyppig oliering og vedligehold kan i høj grad afhjælpe, dog ikke helt eliminere vindridser og svindrevner.</i>
Enderevner	Alle træsorter. <i>Bræddernes ender er særligt udsat for revnedannelse. Afhjælpes inden montering ved at tilføje endetræforsegling.</i>	Endekapning og endeforsegling. <i>Ved renskæring og endeforsegling af hvert bræt, minimeres risiko for enderevner kraftigt.</i>
Farveudtræk	Eg, Bambus og Jatoba. Kan forekomme ved alt træ udendørs. <i>Farveudtræk kommer fra garvesyre, kisel, olie og træets naturlige indholdsstoffer. Forekommer i forbindelse med regn og opfugtning.</i>	Afstand til murværk og o.a., oxalsyreblanding og tid. <i>Sørg for afstand til murværk, fliser og andre materialer ved montering. Mulighed for afrensning med opløsning af oxalsyre+vand. Farveudtræk vil aftage over tid.</i>
Misfarvning (i kontakt med metal og råjern)	Især eg. Kan forekomme ved alt træ udenørs. <i>Træets garvesyre, kisel, olie og andre naturlige indholdsstoffer går i forbindelse med rå jern og metal og skaber sorte aflagninger.</i>	Umage + Tid og vedligehold. <i>Anvend altid A4 syrefaste skruer til montering og lad ikke metal og værktøj ligge på din terrasse. Misfarvning på dit træ udenørs kan forsvinde med tiden.</i>
Deformering	Alle brædder. <i>Graden af deformering kan også afhænge af brættets længde.</i>	Skruetvinger og korrekt montering. <i>Følg vores montagevejledninger (<a href="http://keflico.com/vejledninger">keflico.com/vejledninger</a>)</i>
Mørke nister og belægning	Kan forekomme ved alle træsorter. <i>Kommer fra forureningspartikler i luften, der sætter sig på træet. Du vil især opleve disse nister på Thermo behandlet træ.</i>	Vedligehold ved rens og oliering. <i>Afrensning og grundig vedligehold vil afhjælpe aflagninger på dit træ.</i>

Knaster og ormehuller er naturligt forekommende og en del af træets naturlige fremtræden.